



Enduit d'étanchéité minéral

Descriptions des avantages

- Enduit d'étanchéité monocomposant, rigide, minéral, pour l'étanchéité en couche mince du crépi dans la zone du socle
- Ne convient pas pour les réservoirs d'eau potable ou sanitaire
- Résistant aux intempéries et au gel



Produit

Enduit d'étanchéité minéral monocomposant, rigide, en couche mince pour la zone du soubassement. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Composition

Granulats, ciment et adjuvants pour une meilleure mise en œuvre et adhérence.

Caractéristiques

- Mortier de ciment minéral, prêt à l'emploi comme badigeon après ajout d'eau, souple et malléable.
- Après durcissement, il est imperméable, résistant aux intempéries et au gel.

Application

- Enduit d'étanchéité comme imperméabilisation d'enduit dans la zone en contact avec la terre et le socle, qui correspond à la catégorie de résistance CS III et CS IV (ou au groupe de mortier P II et P III).
- **Composant du système inject.**

Vous trouverez d'autres instructions de mise en œuvre avec des photos, des listes d'outils et de sélection de produits sur www.baumit-selbermachen.lu/fr/.

Données techniques

Produit	
Code de déchet EAK/AVV:	15 01 10*, 17 01 01, 17 09 04
Résistance à la traction en flexion:	$\geq 4.8 \text{ N/mm}^2$
Réaction au feu:	A1, incombustible
Résistance à la compression:	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$
Couleur:	gris
GISCODE:	ZP1
Résistance à la traction adhésive:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ (sur béton)
Valeur μ :	≤ 200
Temps de mise en œuvre:	env. 30 minutes

Variante(s)	10 kg	25 kg
Rendement	env. 5.2 l/sac (env. 2,6 m ² /sac pour une épaisseur de 2 mm)	env. 13 l/sac (env. 6,5 m ² /sac pour une épaisseur de 2 mm)
Granulométrie	0 mm - 1 mm	0 mm - 1 mm
Épaisseur minimale de la couche d'application	au moins 2 mm d'épaisseur de couche sèche	au moins 2 mm d'épaisseur de couche sèche
Consommation	env. 2 kg/m ² /mm	env. 2 kg/m ² /mm
Besoin en eau	2.5 l/sac - 2.8 l/sac (pour une consistance applicable au pinceau), 2,3 - 2,5 l/sac (pour une consistance applicable à la spatule)	6.5 l/sac - 7 l/sac (pour une consistance applicable au pinceau), 6 - 6,5 l/sac (pour une consistance applicable à la spatule)

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut prévoir une consommation supplémentaire d'environ 10%. Les données de consommation dépendent de la rugosité et de la capacité d'absorption de la surface, ainsi que de la technique d'application.

Forme de livraison	Sac en film plastique, 10 kg (105 sacs par palette = 1.050 kg) Sac en papier, 25 kg (42 sacs par palette = 1.050 kg)
Stockage	Au sec et à l'abri, la durée de stockage ne doit pas dépasser 12 mois pour le sac de 25 kg et 24 mois pour le sac de 10 kg. La date imprimée sur l'emballage correspond à la date de production.
Assurance qualité	Surveillance et contrôle permanents de la qualité. L'entreprise dispose d'un système de management de la qualité certifié selon la norme DIN EN ISO 9001, ainsi que d'un système de management environnemental selon la norme DIN EN ISO 14001. La certification couvre des sites sélectionnés en Allemagne.
Classification selon la loi sur les produits chimiques	Consulter la fiche de données de sécurité sur www.baumit-selbermachen.com
Support	Le support doit être solide, sans fissures, porteur et propre. Les parties non adhérentes, écaillées ou qui sonnent creux, ainsi que la saleté, la poussière, l'huile et la graisse doivent être enlevées. Le mur doit d'abord être revêtu d'un enduit de socle en ciment. Sur les surfaces en béton, couper les fils de fer à béton, les entretoises, etc., à environ 2 cm de profondeur. Remplir les zones manquantes avant l'application, par exemple avec du mortier de ciment ou de l'enduit de socle en ciment. Pré-humidifier les surfaces pour qu'elles soient légèrement humides au moment de l'application de la couche d'étanchéité. Ne pas utiliser l'enduit d'étanchéité comme étanchéité horizontale sur les sols.
Mise en œuvre	Mélanger avec de l'eau propre sans autre additif. Prévoir de l'eau et ajouter lentement le mortier sec. Mélanger jusqu'à obtenir un enduit souple et sans grumeaux. Le mortier mélangé doit être mis en œuvre rapidement, dans la demi-heure qui suit. Avec une consistance adaptée à l'application au pinceau, le mortier est appliqué à l'aide d'un pinceau large de maçon ou d'une brosse mi-dure. Avec une consistance adaptée à l'application à la taloche, l'application se fait à la taloche, à la lisseuse ou à la truelle. La couche précédemment appliquée doit avoir durci en surface, mais ne doit pas encore être complètement sèche. L'épaisseur de couche sèche requise pour la protection de surface est de 2 mm. L'application se fait toujours en deux couches au minimum. Toujours appliquer le produit sur le côté exposé à l'eau ou à l'humidité. Ne pas remélanger un matériau qui a déjà pris.
Informations générales et conseils	Ne doit pas être utilisé comme étanchéité de la construction conformément à la norme DIN 18533. Protéger contre une forte exposition au soleil, par exemple en suspendant un voile. En cas de séchage rapide (vent, soleil), humidifier à nouveau une ou plusieurs fois. L'enduit d'étanchéité ne peut pas être recouvert d'un enduit en raison de son imperméabilité élevée, car une adhérence suffisante entre le badigeon et l'enduit ne peut pas être assurée. La même règle s'applique pour la deuxième couche de couche d'étanchéité si la couche inférieure est déjà complètement sèche. Si l'application d'une couche d'enduit ou le scellement au mortier de revêtements de paroi est prévu, il y a lieu d'appliquer soit un gobetis, tel que le mortier-gobetis de rénovation, dans la deuxième couche de l'enduit d'étanchéité encore frais, soit un pont d'adhérence, tel que l'enduit de rénovation façade blanc, sur la surface rendue rugueuse et complètement sèche. Avant d'appliquer une autre couche, il est nécessaire de respecter un temps d'attente d'au moins 1 jour par mm d'épaisseur d'enduit. Avant d'appliquer des couches de protection (nappe à excroissances avec géotextile, plaques de drainage ou autres) ou de remplir le sol, le coulis doit être complètement sec. Lors du remplissage, veiller à ce qu'aucun sol cohésif ne tombe derrière la couche de protection. Si nécessaire, l'enduit d'étanchéité Baumit peut, après séchage complet, recevoir une couche de peinture avec toutes les peintures de façade courantes de Baumit. Le cas échéant, appliquer au préalable l'apprêt de fond Baumit. Si le sol est cohésif, un espace d'environ 30 cm de largeur rempli de matériau de remplissage perméable à l'eau, placé devant l'étanchéité, améliore l'évacuation de l'eau. Les informations ci-dessus sont basées sur notre expérience et sont destinées à des fins de conseil. Elles ne peuvent en aucun cas garantir le résultat final, car les conditions d'application et de mise en œuvre sont hors de notre contrôle. Ne pas appliquer et laisser sécher en dessous de + 5 °C et au-dessus de + 30 °C pour la température du support, du matériau et de l'air. Respecter la directive « Fassadensockelputz/Außenanlage », les normes DIN EN 13914 et DIN 18550. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction du projet.

Nos recommandations techniques d'application, que nous émettons pour aider l'acheteur/l'utilisateur sur la base de notre expérience, correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles sont non contraignantes et ne créent pas de relation juridique contractuelle ni d'obligations annexes découlant du contrat d'achat. Elles ne dispensent pas l'acheteur de vérifier par lui-même si nos produits conviennent à l'usage auquel ils sont destinés. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications visant à l'avancement technique et à l'amélioration du produit ou de son application. La parution de cette information technique rend caduques les éditions précédentes. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez consulter notre site Internet. Toutes les transactions commerciales sont soumises à nos conditions de vente et de livraison actuelles ainsi qu'aux dispositions relatives à l'installation et à l'utilisation de nos silos et centrales de malaxage.