Gewebe-Eckwinkel

Vorteils-beschreibungen

- **Gewebe-Eckwinkel mit Kunststoffkante und beidseitiger, alkalibeständiger Gewebefahne**
- **Als Kantenschutz vor Stößen und Putzabplatzungen im 90°-Winkel an allen Ecken und Kanten einsetzbar**
- **In den Bereichen Fassadendämmung und Fassadensanierung anwendbar**



Produkt

PVC-Eckwinkel mit alkalibeständigem Textilglasgewebe.

Eigenschaften

- Angeschweißte Gewebefahne.

Anwendung

- Zur optimalen Ausbildung der Eckarmierung bei allen Baumit Wärmedämm-Verbundsystemen.
- Zur optimalen Ausbildung der Eckarmierung bei gerissenen Altputzfassaden und Putzsystemen.

Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter www.baumit-selbermachen.lu.

Technische Daten

Produkt	
Farbe:	Weiß
Kennzeichnung:	Aufdruck
Maschenweite:	ca. 4 mm x 4 mm
Profillänge:	2.5 m

Variante(n)	**10 x15 cm, Paket (50 Stück)**	**10 x 23 cm, Paket (50 Stück)**
Schenkellängen	10 cm x 15 cm	10 cm x 23 cm

Lieferform

Schenkellänge: 10 x 15 cm, Paket à 50 Stück = 125 lfm.
Schenkellänge: 10 x 23 cm, Paket à 50 Stück = 125 lfm.

Lagerung

Der PVC-Gewebe-Eckwinkel ist vor dem Einbau unter normalen klimatischen Bedingungen zu lagern. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils möglich ist. Verformte Profile dürfen nicht eingebaut werden.

Qualitätssicherung

Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität. Die Firma verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 sowie ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001. Die Zertifizierung gilt für ausgewählte Standorte in Deutschland.

Verarbeitung

- Der PVC-Gewebe-Eckwinkel wird auf die lot- und fluchtgerecht ausgebildeten Eckbereiche des Wärmedämm-Verbundsystems mit dem systemzugehörigen Klebespachtel blasen- und faltenfrei eingebettet.
- **Gewebefahnen müssen mit Klebespachtel überdeckt sein.**

Allgemeines und Hinweise

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Baumit GmbH
Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang, Tel.: 01805 648228 *
info@baumit-selbermachen.com, www.baumit-selbermachen.com
* 0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise max. 0,42 €/Min. Tarife aus dem Ausland können abweichen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.

Baumit GmbH
Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang, Tel.: 01805 648228 *
info@baumit-selbermachen.com, www.baumit-selbermachen.com
* 0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise max. 0,42 €/Min. Tarife aus dem Ausland können abweichen.